

Dane aktualne na dzień: 18-04-2024 11:52

Link do produktu: <https://www.drewnonawierzchu.pl/linitop-parket-jednoskladnikowy-poliuretanowy-lakier-2-5-l-satyna-p-1320.html>



LINITOP PARKET Jednoskładnikowy Poliuretanowy Lakier 2,5 l SATYNA

Cena **342,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Producent **Linitop**

Opis produktu

LINITOP PARKET 2,5 l SATYNA



Jednoskładnikowy poliuretanowy lakier do podłogi



OPIS

- Jednoskładnikowy poliuretanowy lakier do podłogi do użytku wewnętrznego.
- Długotrwała ochrona drewna narażonego na ścieranie: parkiety, schody.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoka odporność na wodę.
- Wysoka odporność na zarysowania i ścieralność.
- Może być nakładany na surowe drewno lub impregnowane w dobrym stanie.
- Antypoślizgowe.
- Półmat.

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIE

- Wewnątrz.
- Parkiety, schody, podłogi.
- Stosowany do wszystkich rodzajów drewna, używanych do tych celów.

PORADY SPECJALISTÓW

- Właściwe przygotowanie powierzchni jest podstawowym warunkiem efektu końcowego.
- W zależności od stanu powierzchni należy stosować szlifowanie o gradacji od 40 do 180. Zaleca się stosowanie jednego stopnia gradacji na jedno szlifowanie.
- **Aby uzyskać perfekcyjny efekt:**
 - Nakładaj Parkiet w kierunku włókien drewna. Należy zacząć naprzeciw drzwi, a następnie posuwać się w ich kierunku. Nałóż trzy warstwy w naprzemiennym kierunku.
 - Zaczynij od brzegów, następnie nakładaj na powierzchnię 2m x 2m.
 - Podczas nakładania nie otwieraj okien, aby uniknąć zbyt szybkiego wysychania.
- **Zabarwiona podstawa przed warstwą wierzchnią:**
 - Nałóż warstwę Linitop Prim & Finish.
 - Po wyschnięciu, bez szlifowania, wykończ dwiema warstwami Parkiet, szlifując między warstwami.
- **Środki ostrożności:**
 - Nie przykrywaj malowanej powierzchni dywanami ani innymi wykładzinami przez 14 dni od czasu nałożenia lakieru.
 - Odczekaj co najmniej 48 do 72 godzin z ustawianiem mebli, stosując podkładki zabezpieczające:
 - Normalne użytkowanie: 7 dni.
 - Intensywne użytkowanie: 3 tygodnie.



Drewno Na Wierzchu - Chiara Monika Pytlak

ul. Bułgarska 38/7
30-409 Kraków

tel. 797503810

Wydajność: 15 m²/l

Narzędzia do nakładania: syntetyczny pędzel, wałek (długi włos)

Temperatura nakładania: +10°C do +30°C

Przyczepność kurzu: 4 godziny

Nakładanie kolejnej warstwy: 24 godziny

Czyszczenie narzędzi: white spirit

Dostępne opakowania: 0,75 l - 2,5 l

