

Link do produktu: <https://www.drewnonawierzchu.pl/bezbarwna-lazura-olejna-25-l-000-p-2092.html>



BEZBARWNA LAZURA OLEJNA 25 L 000

Cena **3 165,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **OSMO**

Opis produktu

BEZBARWNA LAZURA OLEJNA 25 L 000



Wszechstronna powłoka o wielorakim zastosowaniu przeznaczona do drewnianych powierzchni na zewnątrz. Najpopularniejsza jako warstwa gruntująca równoważąca chłonność drewna przed aplikacją powłoki barwiącej.

Opracowana na bazie naturalnych olejów roślinnych, które wnikają głęboko w drewno, zachowując jego elastyczność i zdrowy wygląd. Ta mikroporowata powłoka pozwala drewnu swobodnie oddychać. Nie pęka, nie wybrzusza się, ani nie odpryskuje.

Łatwa i szybka aplikacja – wystarczy jedna warstwa. Powłoka nie zasycha podczas nakładania. Nie zawiera biocydów ani środków konserwujących – a więc jest szczególnie przyjazna dla środowiska.

000 BEZBARWNY



ZASTOSOWANIE

- warstwa gruntująca mająca za zadanie zrównoważyć różną chłonność drewna – ułatwia uzyskanie jednolitego zabarwienia powierzchni
- do drewnianych powierzchni zewnętrznych – w szczególności zalecana do drewna surowego oraz szorstkich, poszarzałych i zwietrzałych powierzchni drewnianych
- powłoka wykończeniowa o delikatnym połysku dla powierzchni pokrytych już jedną z barwiących powłok Osmo

ZALETY

- wiele różnych zastosowań
- silnie hydrofobowa
- redukuje pęcznienie i kurczenie się drewna – nie pęka, nie łuszczy, ani nie odpryskuje
- mikroporowata powłoka pozwala drewnu swobodnie oddychać
- prosta aplikacja
- wolna od organicznych biocydów
- odporna na ślinę i pot, odpowiednia powłoka do zabawek dziecięcych

WSKAZÓWKI

- Powłoka po wyschnięciu jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin (odporna na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160; bezpieczna powłoka zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71.3).

SPOSÓB APLIKACJI

- wałek z mikrofazy
- pędzel

WYDAJNOŚĆ

Ok 26 m² /1 l - przy jednej warstwie. Wydajność w znacznym stopniu zależy od właściwości zabezpieczanego drewna.

UWAGA!: Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać próbę.

